TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ankara
Müdürlüğü
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
Construction Materials Laboratory (Ankara)

Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA
Tel: +90 (312) 416 65 28 Fax: +90 (312) 416 66 18 E-posta: insaatlab@tse.org.tr

www.tse.org.tr

59877
06-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : Kule Kalıp Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(Adı, Adresi, Şehir vb.) İnönü Mah. Gebze Güzelevler OSB Mah. Nursultan Nazarbayev Sok. Dış Kapı No:1
Customer (Name, Adress, City etc.) İç kapı No:16 Gebze / KOCAELİ

Deney Talep Tarih / No : 2024 - 157293
Order Date/No.

Numunenin Tanımı : PEDESTAL, 27-40
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (Type,Mark,Model etc.)

Numune Kabul Tarihi :
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 10.06.2024 - 14.06.2024
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS 13776 :2017-05 "Plastik yüzer döşeme ayakları - Kapalı ve açık alanlarda kullanılan
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 3
Number of pages of the report

Açıklamalar : Özel İnceleme / *Private Test Request*
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden ***Olumlu*** *sonuç alınmış olup, ölçüm sonuçları müteakip sayfalarda verilmiştir.*
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

Mühür *Seal*	**Tarih** *Date*	**Deney Sorumlusu** *Person in charge of test*	**Kontrol Eden** *Reviewer*	**Onaylayan** *Approved By*
	14.06.2024	Ş. ULAŞAN		

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory.Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate

Uygulanan Standard / Metod : TS 13776 :2017-05 “Plastik yüzer döşeme ayakları - Kapalı ve açık alanlarda kullanılan
Applied Standard/Method *Plastics floating floor supports – Used in closed and open areas*

DENEYLER: Sıcaklık 23 ± 2 ^{0}C, Nem %50 ± 5’de yapılmıştır.
TESTS: *are perfromed at 23 ± 2 ^{0}C temperature and %50 ± 5 humidity*









DENEY NUMUNELERİ / *TEST SAMPLES*

YAPILAN DENEY / *APLLIED TEST*	BULUNAN / *RESULTS*
5.3.6 Basınç yükü taşıma kapasitesi tayini *Specification of load pressure capacity*	**Ortalama basma kırılma dayanımı:** *Average compression breaking strength:* Açık konumda = 1063 kg *In loose position = 1063 kg* Kapalı konumda > 6000 kg *In tightened position > 6000 kg*